LLDPE LL4M 820-G

Linear Low Density Polyethylene

MarPol

Overview

LL4M 820-G is a LLDPE resin designed for blending and good processability. Forms: Granules.

Property	Value	Unit	ASTM
Melt index (condition 230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	D 1238
Density (g/cm³)	0.924	g/cm³	D 792
Tensile Strength (Yield)	14.5	MPa	D638
Tensile Strength (Break)	7.45	MPa	D638
Tensile Elongation (Break)	57	%	D638
Flexural Modulus (1 % Secant)	430	MPa	D790
Notched Izod Impact	530	J/m	D256
Hardness (Shore D)	50		D2240

This information, to our knowledge, is believed to be correct. The use of this product in its actual conditions are beyond our control and satisfactory results for this product is the customer's sole responsibility. User must make their own decisions regarding its suitability for their equipment and final products.